Farbstärke A

Die neu entwickelte A Reihe ist ein hochwertiges duales Pigmentpastensystem für den Einsatz in lösemittelhaltigen und wässrigen Industrielacken.

Bei der gewählten Pigmentauswahl wurde auf maximales Deckvermögen und Farbtonreinheit geachtet, womit eine erhöhte Wirtschaftlichkeit in der Farbtonrezeptierung und Tönung von Industrielacken erreicht wird. Auch kundenspezifische Lösungen sind umsetzbar. Der Einsatz der Präparationen für die gravimetrische in-plant Batchabtönung sowie volumetrisch im POS für in-can Kleinchargenabtönung ist problemlos möglich. Es wird dadurch höchste Effizienz und Flexibilität in der Farbtoneinstellung erreicht.

Diese neuartige Technologie bietet folgende Eigenschaften:

Sehr breite Verträglichkeit geeignet für den Einsatz in lösemittelhaltigen und wässrigen hochwertigen Industrielacken

Anwendungsgebiet:

- Vernetzbare lösemittelhaltige und wässrige Acrylat-, Polyester und Epoxidharze
    - 2K Polyisocyanat
    - 2K Epoxy/Amin
    - Melaminharz vernetzende Einbrennlacke
    - Thermoplastisch/selbstvernetzend

- Can und Coil Coating Lacke auf Basis
    - Polyester/Acrylat

- Lösemittelhaltige Alkyd, NC und PES/CAB Systeme

Unsere Vorteile:

- Die Pigmentpastenreihe ist geeignet für Anwendungen mit Anspruch auf höchste Wetterbeständigkeit
- Die Pigmentierung ist auf Reinheit und Opazität optimiert
    - Farbtöne werden auf Deckfähigkeit optimiert und rezeptiert
    - Maximale Kostenersparnis pro lackierter Fläche

Farbstärke Service:

- Erstellen von kompletten Abtönsystemen (Eichreihenerstellung, Datenbanken und Dosieranlage)
- Beratung und Verkauf von geeigneter Farbformulierungs-software sowie & Hardware
- Beratung Verkauf und Wartung von Dosieranlagen und Homogenisierungsgeräte
- Farbmetrik Schulungen

Farbstärke

Vollton	Produkt	Farbe	CI	Pigment ca. %	Lichtbe-ständigkeit		Wetter-echtheit		Hitzebe-ständigkeit °C
Masstone	Product	Color	CI	Pigment approx. %	Light fastness		Weather fastness		Heat Fastness °C
					1/3	1/25	1/3	1/25	
	A1000	weiss/white	PW6	70%	8	8	5	5	200
	A1015	rot/ red	PR254	42%	8	8	4 - 5	4	200
	A1020	scharlach rot/ scarlet red	PR255	30%	8	8	4 -5	4	200
	A1025	oxidrot/ red oxide	PR101	70%	8	8	5	5	200
	A1005	oxidrot/	PR 101	72%	8	8	5	5	200
	A1030	orange	PO73	25%	8	8	3	3	200
	A1065	gelb/ yellow	PY139	45%	8	8	5	4	200
	A1075	Oxidgelb/ yellow oxide	PY42	58%	8	8	5	5	200
	A1080	gelb/ yellow	PY74	26%	7 – 8	6-7	3-4	3	140
	A1090	gelb/ yellow	PY154	35%	8	8	5	5	160
	A1100	gelb/ yellow	PY184	69%	8	8	4-5	4 -5	200
	A1180	grün/ green	PG7	18%	8	8	5	4 – 5	200
	A1245	blau/ blue	PB15:3	20%	8	8	5	4 – 5	200
	A1260	blau/ blue	PB15:1	20%	8	8	5	4 – 5	200

Farbstärke GmbH | Zuzgerstrasse 18 | CH-4463 Buus | info@farbstaerke.ch | www.farbstaerke.ch

Farbstärke

Vollton	Produkt	Farbe	CI	Pigment ca. %	Lichtbe-ständigkeit		Wetter-echtheit		Hitzebe-ständigkeit °C
Masstone	Product	Color	CI	Pigment approx. %	Light fastness		Weather fastness		Heat Fastness °C
					1/3	1/25	1/3	1/25	
	A1270	kobalt blau/ cobalt blue	PB28	59%	8	8	5	5	200
	A1280	Tönschwarz/ tinting black	PBk7	35%	8	8	5	5	200
	A1265	Volltonschwarz/ jet black	PBk7	20%	8	8	5	5	200
	A1350	rotviolett/ red violet	PV19	23%	8	8	4-5	4 - 5	200
	A1300	violett/ violet	PV23	10%	7 – 8	7- 8	4	4	160
	A1340	rosa/ pink	PR122	20%	8	8	4 – 5	4 - 5	200
	A1355	rot/ red	PV 19	40%	8	8	5	5	200

Auf Wunsch formulieren wir für Sie weitere Farbpasten.

Farbstärke GmbH | Zuzgerstrasse 18 | CH-4463 Buus | info@farbstaerke.ch | www.farbstaerke.ch